



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-670

產品名稱： 自潔抗污耐候塗料

產品介紹： KL-670 為矽改質丙烯酸水性防水塗料，塗膜具有優異的自潔抗污、耐候及抗酸雨功效，達到優越持久防水效果。

與 KL-680 強韌抗裂防水塗料搭配更相得益彰。

產品用途：

1. 搭配 KL-680 用於屋頂、女兒牆露台形成自潔抗污、耐踩踏的防水層。
2. 噴塗於各式外牆、抵石、石材雕塑表面形成透明消光自潔抗污的防水層。

產品特性：

1. 水性環保、施工簡易。
2. 搭配 KL-680 於屋頂、女兒牆露台、外牆形成完整的防水保護層。
3. 持久的自潔抗污、耐踩踏、耐候及抗酸雨防水透明消光塗料層。

技術資料：

1. 外觀顏色：乳白色(透明消光塗層)
2. 固成份：24.5 ± 1 %
3. 比重：1.0~1.1。
4. 標準塗佈量：單層濕膜 120 μm 約 8 m^2/kg (乾膜約 30 μm)
5. 理想膜厚：施作二道，建議乾膜設計 60 μm 。
18kg 施塗約 21 坪(估計值僅供參考)
6. 施工方法：滾塗、刷塗直接施工。以十字施塗間隔 1 小時。
噴塗時可添加 3~5% 水，十字噴塗均濕不垂滴一次即可。
7. 施工建議：每三年做一次防水層塗佈保養，確保長久的防水效果。
8. 儲藏安定性：未開封可保存 12 個月(室內陰涼處)。

施工說明：

1. 施作外牆防水時應清洗油污或清除粉塵及其他雜質，以確保其密著強度。
2. 直接搭配 KL-680 強韌抗裂防水膜的面漆，達持久自潔抗污的防水效果。
3. 當溫度低於 5°C 時，下雨天或表面潮濕不宜施工。
4. 大氣相對濕度 85% 以上或寒流低溫時，乾燥時間會延長。
5. 實際塗佈量會依被塗物的大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
6. 避免眼睛接觸材料，施工時應穿著長袖工作服及戴護目鏡，皮膚接觸材料後，立即用水清洗乾淨。

包裝規格： 18Kg/塑膠桶

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

