



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-302

產品名稱：瀝青面填充底漆

產品介紹：由特殊水質樹脂，配以高品質顏料，精製而成之單液型水性填充用底材。

產品用途：遊步道、公園、球場等瀝青基礎之底材。

產品特性：

1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 單液型，無使用時間之限制與混合之麻煩。
3. 材質為水性，施工容易。

技術資料：

1. 光澤度：45%以下。
2. 顏色：深灰色、黑色。
3. 重量：1.05kg/L。
4. 黏度：85~95 KU(25°C)。
5. 乾燥時間：指觸2小時以內；堅結12小時以內(空乾)，完全硬化3天。
6. 塗裝間隔：最少2小時以上，最多7天以內。
7. 塗膜厚度：濕膜90 μ (Micron)，乾膜30 μ (Micron)。
8. 理論塗佈量：41 m²/Gal。
9. 調薄劑：清水(10~20%)。
10. 固型份：35%以上。
11. 適用面漆：LCA 彩色球場材。
12. 貯藏安定性：正常情況下，至少半年。
13. 施工方法：刮塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻後，塗裝間隔2小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

