



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-321

產品名稱：球場彈性中塗材

產品介紹：由水性特殊彈性樹脂，配合特殊水性添加劑，和專用骨材構成之單液型防水材，適用於運動場所之減震防水中塗。

產品用途：運動場、籃球場、網球場、公園、遊樂場所等之柏油路面，水泥路面之中塗防水材。

產品特性：

1. 漆膜堅韌，附著性優良。
2. 耐水、耐鹼性佳，耐磨性優良。
3. 彈性及抗龜裂性佳。
4. 水性單液型，使用方便，無公害。

技術資料：

1. 顏色：白色乳液。
2. 粘度：55~65KU(25°C)。
3. 重量：0.95 Kg/Gal 以上。
4. 理論塗佈量：1.6 Kg/m²。
5. 適用底塗：KL-301 高分子水性底漆、KL-203 水性防潮底漆。
6. 適用面漆：KL-369 LCA 彩色球場鋪裝材、KL-331 三合一彈性水泥漆
其他水性塗料。
7. 調薄劑：清水。
8. 調薄劑用量：0~5%(視使用工具而定)。
9. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
10. 塗裝方法：鏟塗、滾塗、刮塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。

【表面處理】 被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。

【底漆塗佈】 使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量至少 0.15 kg/m²。

【面漆塗佈】 使用建議之面漆，使用前必須充分攪拌均勻後，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範施作。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

