



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-369

產品名稱： LCA 彩色球場鋪裝材

產品介紹： 由水性壓克力樹脂配以高品質顏料，精製而成之單液型美化塗料。

產品用途： 籃球場、網球場、羽球場、排球場及各式運動場、公園、遊樂場所人行道等地面塗裝。

產品特性： 1. 乾燥迅速，附著力強。

2. 單液型，無使用時間之限制與混合之麻煩。

3. 耐磨損性優良。

4. 硬度佳。

技術資料： 1. 顏色：各色。

2. 重量：1.3 Kg /L 以上。

3. 光澤度：45%以下。

4. 粘度：110~120ku。

5. 乾燥時間：指觸 2 小時以內，堅結 12 小時以內（空乾），完全硬化 3 天。

6. 塗裝間隔：最少 2 小時以上。（視天氣狀況而定）。

7. 理論塗佈量：1.2~1.5 kg/m²（1mm 厚度時）。

8. 調薄劑：清水。

9. 適用底漆：KL-203 水性防潮底漆、KL-282 水性防潮型透明漆、
KL-301 高分子水性底漆。

10. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。

11. 施工方法：刮塗、滾塗。

施工說明： 1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。

2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。

3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。

4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。

5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

6. 【面漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻後，塗裝間隔 2 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

