



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-204

產品名稱： 無溶劑型底塗

產品介紹： 由環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑構成之無溶劑兩液型透明底漆。

產品用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品等之透明底漆。

- 產品特性：**
1. 耐水、耐海及耐污水性能優異。
 2. 耐酸、耐鹼性非常優良。
 3. 塗膜堅韌且附著力強。
 4. 耐磨損性良好。

- 技術資料：**
1. 顏色：透明液體。
 2. 重量：0.9 Kg/L 以上(混合漆)。
 3. 粘度：50~70 KU(混合漆)。
 4. 乾燥時間：堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。
 5. 塗裝間隔：最少 6 小時，最多 5 天以內(25°C)。
 6. 標準塗佈量：0.15~0.25 Kg/m²。
 7. 混合比：主劑：硬化劑 = 3：1(重量比)。
 8. 可使用時間：20 分鐘(混合漆 25°C)。
 9. 適用面漆：KL-230 有色流展面塗、KL-231 無溶劑薄塗型面漆、KL-234 耐酸鹼流展面塗、KL-233 EP 地板漆。
 10. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
 11. 施工方法：刷塗、滾塗。

- 施工說明：**
1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
 2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
 3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
 4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
 5. 【底漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
 6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

