



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-650

產品名稱： 鋼地石鍍膜劑

產品介紹： 鍍膜劑由無機矽酸鹽類組成，對混凝土表面有優異的滲透性及交聯反應性，能有效強化混凝土密度防止水泥風化、增強硬度、耐磨耗性及抗油污。

產品用途： 應用於倉儲物流中心、製造工廠、汽修廠、博物館、停車場等地坪。

- 產品特性：**
1. 符合 VOC 含量的規定標準，無味、環保安全、施工簡單。
 2. 透明薄膜不改地坪天然止滑紋理。
 3. 經鍍膜處理後，地面基層隨時間越長，效果越佳。
 4. 只需清水或稀薄肥皂水拖地清潔即可。
 5. 節省維修保養費用

- 技術資料：**
1. 顏色：透明
 2. 粘度：100 CPS 以下
 3. 比重：1.05~1.15。
 4. 乾燥時間：常溫下 1 小時。
 5. 塗裝間隔：如多孔隙、粗糙地表時建議施作第二道，需距 2~4 小時施作。
 6. 標準塗佈量：0.25 kg/m² 均勻噴塗，並硬質鬃毛刷刷勻。
 7. 調薄劑：直接施工，不得添加調薄劑。
 8. 儲藏安定性：正常情況下，至少 6 個月以上。
 9. 施工方法：刷塗、無氣噴塗。

- 施工說明：**
1. 施工後，隔天須持續養護三天。
 2. 表面潮濕或大氣相對濕度 85% 以上時，乾燥時間會延長。
 3. 當溫度低於 8 攝氏度時，不宜施工。
 4. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
 5. 避免皮膚、眼睛接觸材料，施工時應穿著長袖工作服及戴護目鏡，皮膚接觸材料後，立即用水清洗乾淨。
 6. **【表面處理】** 被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。

包裝規格： 18Kg/塑膠桶

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

