



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-206

產品名稱： 裂縫補強灌注材

產品介紹： 由特殊環氧樹脂主劑、硬化劑，所構成之兩液型裂縫灌注修補材。

產品用途： 廠房、倉庫、道路、牆樑、大樓、堤坊、隧道、醫院...等廣泛的混凝土結構之裂縫補強修補。

產品特性：

1. 粘度低滲透性佳，能完全填補各種結構之裂縫。
2. 對混凝土及各種結構體具有優越之接著性。
3. 反應溫度低，不含溶劑，硬化後收縮率極微。

技術資料：

1. 顏色：透明。
2. 重量：1.0 Kg/L 以上 (混合漆)。
3. 粘度：810 Cps (混合漆)。
4. 乾燥時間：堅結 18 小時以內，完全硬化 7 天。
5. 抗曲強度： $>500 \text{ kgf/cm}^2$ 。
6. 混合比：主劑：硬化劑 = 2：1(重量比)。
7. 可使用時間：25°C時 60 分鐘。
8. 接著強度： $>350 \text{ kgf/cm}^2$ 。
9. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
10. 施工方法：灌注。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. **【表面處理】**被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

