



G.W. Paints

# 奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

**產品編號：** KL-135

**產品名稱：** 氯化橡膠面漆

**產品介紹：** 由氯化橡膠樹脂及特殊樹脂為主原料，配合高級耐酸、耐鹼、耐候顏料精製而成之高級耐酸鹼面漆。

**產品用途：** 適用於橋樑、高築鐵塔、食品廠、發電廠、船舶、通信設備、鋼鐵構造物用之防蝕面漆。

**產品特性：**

1. 耐水、耐候及耐蝕性特佳。
2. 耐酸、耐鹼及耐油等耐化學品性能特佳。
3. 乾燥迅速、容易施工。
4. 塗膜堅韌、附着力及耐磨性優良。

**技術資料：**

1. 光澤度：有光。
2. 顏色：各色。
3. 黏度：75~95KU(25°C)。
4. 重量：1.2kg/L 以上。
5. 乾燥時間：指觸：1小時以內，堅結：3小時以內。
6. 塗裝間隔：至少3小時以上。
7. 適用底漆：氯化橡膠底漆，環氧樹脂系列底漆。
8. 理論塗佈量：45 m<sup>2</sup>/Gal，濕膜 80 μm(Micron)乾膜 35 μm(Micron)。
9. 總不揮發份：50%以上。
10. 稀釋劑：甲苯或二甲苯。
11. 稀釋劑用量：5~25%(依使用工具而定)。
12. 乾膜厚度：35~45 μm(噴塗一道)。
13. 儲藏安定性：正常情況下，至少一年。
14. 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗。

**施工說明：**

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. **【表面處理】** 被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. **【底漆塗佈】** 使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. **【面漆塗佈】** 產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 3 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

