



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-237

產品名稱： 水性防潮型面漆

產品介紹： 由特殊環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑配以耐化學性骨材精製而成之兩液型水性環氧樹脂面塗漆。

產品用途： 電子廠、機械廠、食品廠、醫院、停車場、地下室工程及潮溼地面等作為防護及裝飾用面塗層。

產品特性：

1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。
2. 耐水性及耐酸鹼性佳。
3. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
4. 施工簡便，無污染。

技術資料：

1. 顏色：各色。
2. 重量：1.0 Kg/L 以上 (混合漆)。
3. 粘度：85~95 KU(混合漆)。
4. 乾燥時間：指觸 8 小時以內，堅結 12 小時以內，完全硬化 7 天。
5. 塗裝間隔：最少 12 小時以上，最多 5 天以內。
6. 標準塗佈量：0.2~0.3 Kg/m²。
7. 混合比：主劑：硬化劑 = 1：4 (重量比)。
8. 調薄劑：KL-237 溶劑、或蒸餾水。
9. 調薄劑用量：5%~15% 用量。
10. 可用時間：20 分鐘 (混合漆 25℃)。
11. 適用底漆：KL-208 水性環氧防潮透明底漆、KL-203 水性防潮底漆。
12. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
13. 施工方法：滾塗、刷塗、或無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將硬化劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

