



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-209

產品名稱： 水性環氧樹脂底漆(綠建材)

產品介紹： 由特殊環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑配以耐化學性骨材精製而成之兩液型水性環氧樹脂底漆。

產品用途： 電子廠、機械廠、食品廠、醫院、停車場、地下室工程及潮溼地面等作為防護及裝飾用底塗層。

產品特性：

1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。
2. 耐水性及耐酸鹼性佳。
3. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
4. 本產品通過健康綠建材檢測，證書字號 GBM0102814。

技術資料：

1. 重 量 : 1.1 Kg/L 以上 (混合漆)。
2. 粘 度 : 75~90 KU(混合漆)。
3. 乾 燥 時 間 : 指觸 4 小時以內，半堅結 12 小時以內，完全硬化 7 天。
4. 塗 裝 間 隔 : 最少 12 小時以上，最多 5 天以內。
5. 標 準 塗 佈 量 : 0.2~0.3Kg/m²。
6. 混 合 比 : 主劑：硬化劑 = 1：2(重量比)。
7. 調 薄 劑 : 清水。
8. 調 薄 劑 用 量 : 5%~15% 用量。
9. 可 使 用 時 間 : 8 小時 (混合漆 25°C)。
10. 適 用 中 塗 層 : KL-223 水性環氧防潮砂漿中塗、KL-220 透明流展中塗、KL-288(綠建材)。
11. 儲 藏 安 定 性 : 正常情況下，至少半年。
12. 施 工 方 法 : 滾塗、刷塗、或無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆，使用前必須充分攪拌均勻後，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

