



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-401

產品名稱： 厚塗型柏油安步漆

產品介紹： 由特殊環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，搭配高級煤焦油精製而成之二液型塗料。

產品用途： 化學工廠、水渠、橋樑、港灣設施、鋼鐵構造物及地下管道污水處理廠等。

產品特性：

1. 耐水、耐海水性能優異。
2. 耐酸、耐鹼、耐溶劑性及耐油等耐化學品性能佳。
3. 塗膜堅韌且附著力優良。

技術資料：

1. 顏色：黑色。
2. 重量：1.2 kg/L 以上 (混合漆)。
3. 粘度：90~ 100 ku(混合漆)。
4. 乾燥時間：指觸 3 小時以內, 堅結 24 小時以內，完全硬化 7 天。
5. 塗裝間隔：最少 8 小時，最多 7 天。
6. 標準塗佈量：1.2 kg/m² (1mm 厚度時)。
7. 混合比：主劑：硬化劑=1：5 (重量比)。
8. 調薄劑：EP 溶劑。
9. 調薄劑用量：0~10% (不含清洗工具用)。
10. 可使用時間：2 小時 (混合漆 25°C)，1 小時 (30°C)。
11. 適用底漆：KL-205 水泥面滲透底塗。
12. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
13. 施工方法：刷塗、滾塗、無氣噴塗、鏝塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85% 以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. **【表面處理】** 被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. **【底漆塗佈】** 使用建議之底漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. **【面漆塗佈】** 產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，塗裝間隔 8 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

