



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-480

產品名稱： 透明安步瓷漆

產品介紹： 由環氧樹脂及特殊硬化劑為主原料，搭配特殊添加劑精製而成之二液型透明塗料。

產品用途： 水泥製品、橋樑、食品廠、發電廠、鋼鐵構造物用之透明面漆。

- 產品特性：**
1. 耐水、耐海水及耐蝕性能特佳。
 2. 耐酸、耐鹼、耐溶劑性及耐油等耐化學品性能特佳。
 3. 電氣絕緣性優良。
 4. 塗膜堅韌、附著力及耐磨性優良。

- 技術資料：**
1. 顏色：透明。
 2. 粘度：50~60KU(25°C混合漆)。
 3. 乾燥時間：指觸4小時以內，堅結10小時以內(在25°C相對濕度50%時)。完全硬化7天(25°C)。
 4. 塗裝間隔：最少8小時以上(25°C)最多五天以內。
 5. 理論塗佈量：36 m²/Gal。
 6. 調薄劑：安步漆溶劑。
 7. 調薄劑用量：10~30% (視使用工具而定)。
 8. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
 9. 混合比：主劑：硬化劑 = 4.5:1 (重量比)。
 10. 可使用時間：8小時以內(25°C)。
 11. 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗。

- 施工說明：**
1. 表面潮濕或大氣相對濕度85%以上時，避免施工。
 2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
 3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
 4. 【表面處理】塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
 5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
 6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔6小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

