



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-101

產品名稱： 三合一彈性專用底漆

產品介紹： 由特殊合成樹脂，搭配耐候性原料精製而成之專用底漆。

產品用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品等之透明底漆。

產品特性：

1. 耐水、耐及耐污水性能優異。
2. 耐酸、耐鹼性非常優良。
3. 塗膜堅韌且附著力強。
4. 耐磨損性良好。

技術資料：

1. 顏色：透明液體。
2. 重量：0.9 Kg/L 以上。
3. 粘度：60~70 KU (混合漆)。
4. 乾燥時間：堅結1小時以內，完全硬化7天。
5. 塗裝間隔：最少3小時(25℃)。
6. 標準塗佈量：0.10~0.15 Kg/m²。
7. 調薄劑：甲苯、二甲苯。
8. 調薄劑用量：5~20% (不含清洗工具用)。
9. 適用面漆：KL-331 三合一彈性水泥漆、水泥漆系列、油性水泥漆。
10. 儲藏安定性：正常情況下，至少一年。
11. 施工方法：刷塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔1小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

