



G.W. Paints

# 奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

**產品編號：** KL-338

**產品名稱：** 橡化瀝青防漏膠

**產品介紹：** KL-338 是以耐鹼性優異之水性彈性樹脂，配合乳化瀝青及其他水性添加劑精製而成，能形成具有高彈性、高伸長率及抗龜裂性之優異之防水、防漏膠。

**產品用途：**

1. 混泥土建築物內外壁之防水、防漏及保護用。
2. 屋頂、地下式外牆、中庭、浴廁、花台、蓄水池、陽台、地下道、隧道、排水管道、等防水、防漏材料。

**產品特性：**

1. 漆膜堅韌，接着性優良。
2. 耐水、耐鹼性優良，防漏效果優良。
3. 高彈性、高延展性及抗龜裂特性。
4. 水性單液型，作業性優良，環保無公害。

**技術資料：**

1. 顏色：深咖啡色。
2. 重量：0.95Kg/L 以上。
3. 粘度：100~110 KU。
4. 調薄劑：清水。
5. 乾燥時間：24 小時以內(25°C)
6. 施工方法：滾塗、刮塗、鏟塗、無氣噴塗。
7. 儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

**施工說明：**

1. 表面潮濕避免施工。
2. 本產品為化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【強化處理】裂縫及轉角處應予以補強處理，配合纖維布使用，效果更佳。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

