



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-031

產品名稱：調合漆

產品介紹：由鄰苯二甲酸酐樹脂(醇酸樹脂)為主要成份，配合特殊顏料及添加劑，精製而成之各色面漆。

產品用途：適用於室內及室外一般鐵材木材構造物用之面漆。

產品特性：

1. 耐候性優良。
2. 塗膜堅韌、附著力強。
3. 抗濕性、耐水性優良。
4. 作業性優良、容易施工。

技術資料：

1. 光澤度：80%以上。
2. 顏色：各色。
3. 黏度：90~95 KU(25°C)
4. 遮蓋力：12.5 m²/L 以上。
5. 重量：1.1 kg/L 以上。
6. 乾燥時間：指觸 2 小時以內，堅結 6 小時以內(25°C)。
7. 塗裝間隔：12 小時以上(25°C)。
8. 適用底漆：(1)金屬面：單液型(雙液型)防銹底漆。
(2)輕金屬：KL-601 伐銹底漆。
9. 理論塗佈量：50 m²/Gal(在濕膜 75 μm(Micron),乾膜 35 μm(Micron)時)。
10. 總不揮發物：50%以上(重量不揮發物)
11. 調薄劑：松香水 5~15%(視使用工具而定)。
12. 乾膜厚度：30~40 μm(噴塗一道)。
13. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
14. 塗裝方法：刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

