



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-130

產品名稱：油性水泥漆

產品介紹：由耐候，耐鹼性非常優越之壓克力樹脂為主體，配合特殊原料及添加劑精製而成之油性水泥漆。

產品用途：適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、工廠、住宅等，水泥內外壁之防水、防護及裝飾用塗料。

產品特性：

1. 乾燥迅速、作業性良好。
2. 具優異之耐候性，耐水性及耐鹼性優。
3. 塗膜光亮柔韌、附着性強。

技術資料：

1. 光澤度：70%以上。
2. 顏色：各色。
3. 黏度：80~90KU(25℃)。
4. 重量：1.2kg/L 以上。
5. 乾燥時間：指觸：1小時以內；堅結：3小時以內。
6. 塗裝間隔：至少3小時以上。
7. 適用底漆：油性系列底漆。
8. 理論塗佈量：48 m²/Gal，濕膜 75 μm(Micron)乾膜 35 μm(Micron)。
9. 總不揮發份：55%以上。
10. 稀釋劑：甲苯或二甲苯。
11. 稀釋劑用量：5~20%(依使用工具而定)。
12. 乾膜厚度：30~40 μm(噴塗一道)。
13. 儲藏安定性：正常情況下，至少一年。
14. 塗裝方法：刷塗、噴塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 3 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

