



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-332

產品名稱： 水性環氧樹脂漆

產品介紹： 由水性環氧樹脂及硬化劑配以高級顏料精製而成之二液型高性能水性環氧樹脂漆。

產品用途： 適用於食品廠、石化廠、醫院之室內水泥構造物用漆。

產品特性：

1. 漆膜堅韌，附著力強。
2. 耐水性優良。
3. 耐磨損性優良。
4. 用水稀釋，無引火危險。

技術資料：

1. 光澤度：有光。
2. 顏色：白色、淺色。
3. 重量：1.0 Kg/L 以上 (混合漆)。
4. 粘度：90~100 KU(混合漆 25°C)。
5. 漆膜厚度：濕膜：60 μ m(micron)乾膜：30 μ m(micron)。
6. 乾燥時間：指觸 2 小時以內，堅結 12 小時以內，完全硬化 7 天(25°C)。
7. 理論塗佈量：60 m²/Gal。
8. 塗裝間隔：最少 8 小時。
9. 混合比：主劑：硬化劑 = 2.25：20.5(重量比)。
10. 總不揮發份：50%以上。
11. 可用時間：8 小時以上(混合漆 25°C)。
12. 調薄劑：自來水。
13. 調薄劑用量：10-20%(不含清洗工具用)。
14. 適用底漆：水性環氧樹脂漆。
15. 儲藏安定性：正常情況下至少一年。
16. 塗裝方法：無氣噴塗、刷塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將硬化劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 8 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

