



G.W. Paints

# 奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-001

產品名稱：工程用紅丹快乾底漆

產品介紹：由快乾型鄰苯二甲酸酐樹脂(醇酸樹脂)配合紅丹防銹顏料精製而成之防銹底漆。

產品用途：適用金屬、橋樑、鋼鐵構造物用之防銹底漆。

產品特性：

1. 防銹性能特佳。
2. 耐鹽水性優良。
3. 乾燥迅速、施工容易。
4. 耐水性、耐油性優良。

技術資料：

1. 光澤度：平光。
2. 顏色：橙色。
3. 黏度：85~95KU(25°C)。
4. 遮蓋力：10 m<sup>2</sup>/L 以上。
5. 重量：1.3 kg/L 以上。
6. 乾燥時間：指觸 30 分鐘以內(25°C)，堅結 4 小時以內(25°C)。
7. 塗裝間隔：6 小時以上(25°C)。
8. 適用面漆：KL-030 快乾調合漆、KL-031 調合漆。
9. 理論塗佈量：45 m<sup>2</sup>/Gal(在濕膜 80 μm(Micron),乾膜 40 μm(Micron)時)。
10. 總不揮發物：65%以上。
11. 調薄劑：松香水 5~15%(視使用工具而定)。
12. 乾膜厚度：35~45 μm(噴塗一道)。
13. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
14. 塗裝方法：刷塗，滾塗，噴塗，無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 6 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

