



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-004

產品名稱： 油性底漆

產品介紹： 由變性醇酸樹脂及配合高成份氧化鐵防銹顏料等精製而成之防銹底漆。

產品用途： 適用金屬、橋樑、鋼鐵構造物用之一般型防銹底漆。

產品特性：

1. 塗膜堅韌耐久、防銹性優良。
2. 耐鹽水性優良。
3. 乾燥迅速、施工容易。
4. 耐水性、耐油性優良。

技術資料：

1. 光澤度：平光。
2. 顏色：灰色、紅色。
3. 黏度：85~95KU(25°C)。
4. 遮蓋力：12.5 m²/L 以上。
5. 重量：1.3 kg/L 以上。
6. 乾燥時間：指觸 1 小時以內(25°C)，半堅結 4 小時以內(25°C)。
7. 塗裝間隔：6 小時以上(25°C)。
8. 適用面漆：KL-030 快乾調合漆、KL-430 安步瓷漆、KL-530 聚胺基甲酸樹脂面漆(優利漆)。
9. 理論塗佈量：45 m²/Gal(在濕膜 80 μm(Micron)，乾膜 40 μm(Micron)時)。
10. 總不揮發物：65%以上(重量不揮發物)。
11. 調薄劑：甲苯 15~20%(視使用工具而定)。
12. 乾膜厚度：35~45 μm(噴塗一道)。
13. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
14. 塗裝方法：刷塗，滾塗，噴塗，無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. **【表面處理】**被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. **【底漆塗佈】**產品為單液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 6 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. **【面漆塗佈】**使用建議之面漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

