



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-404

產品名稱： 環氧樹脂鋅粉底漆

產品介紹： 由環氧樹脂及硬化劑配以高純度鋅粉精製而成之二液型高性能防銹底漆。

產品用途： 橋樑，工廠設備，貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用底漆。

產品特性：

1. 塗膜堅韌，附着力強。
2. 耐水性，耐海水性特優，耐油性極佳。
3. 耐磨損性優良，防銹力特強。

技術資料：

1. 光澤度：平光。
2. 顏色：灰色。
3. 黏度：115~125Ku (25°C)。
4. 重量：2.0kg/L 以上 (混合漆)。
5. 乾燥時間：指觸 2 小時以內。堅結 10 小時以內(在 25°C，相對濕度 50% 時)。完全硬化 7 天(25 °C)。
6. 塗裝隔間：最少 8 小時以上，最多 5 天以內。
7. 適用面漆：安步面漆，氯化橡膠面漆，聚胺基甲酸樹脂面漆 (優利面漆)。
8. 理論塗佈量：34 m³/gal [在濕膜 110 μ (micron) 乾膜 45 μ (micron) 時]。
9. 總不揮發物：80%以上 (重量比) (混合比)。
10. 調薄劑：安步漆溶劑；調薄劑用量：5~10% (視使用工具而定)。
11. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年以上。
12. 混合比：主劑：硬化劑 = 11.5 : 1 (重量比)。
13. 可使用時間：8 小時以內 (25 °C) ; 5 小時以內 (30 °C)。
14. 塗裝方式：刷塗、滾塗、無氣噴塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，塗裝間隔 8 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

