



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號： KL-230

產品名稱： 有色流展面塗

產品介紹： 由無溶劑環氧樹脂主劑，硬化劑，配以高級顏料所精製而成之兩液型地板材。

產品用途： GMP 藥廠、食品廠、電子廠、紡織廠、辦公室、手術房、無菌房、控制室、倉儲等水泥地面之保護面層。

產品特性：

1. 光滑、防塵、不滲透。
2. 抗化性強，耐廣泛酸、鹼、溶劑等化學藥品。
3. 與水泥面之接著力強，不龜裂，不剝落。
4. 耐磨性極優，易清潔。

技術資料：

1. 顏色：各色。
2. 重量：1.2 Kg/L 以上(混合漆)。
3. 粘度：115~130 KU(混合漆)。
4. 塗裝間隔：最少 12 小時，最多 3 天以內。
5. 混合比：主劑：硬化劑 = 4：1 (重量比)。
6. 可使用時間：25°C時 20 分鐘，30°C時 15 分鐘。
7. 適用底漆：KL-205 水泥面滲透底塗。
8. 包裝量：主劑 20kg，硬化劑 5kg。
9. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
10. 施工方法：鏟塗、滾塗。

施工說明：

1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，塗裝間隔 12 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

