



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-680

產品名稱：強韌抗裂防水塗料

產品介紹：KL-680 為彈性丙烯酸水性防水塗料，塗膜優異的抗拉裂性、高耐候及抗酸雨，可有效對抗混凝土因應力或熱漲冷縮較頻繁所產生的裂縫，達到優越的防水及耐久的效果。

產品用途：適用於各式屋頂、女兒牆露台、及鐵皮屋烤漆浪板形成完整的防水保護層。

產品特性：

1. 無溶劑、環保安全施工簡易。
2. 適用於屋頂混凝土、女兒牆露台及鐵皮屋烤漆浪板形成隔熱防水保護層。
3. 提供淡雅淺色系選擇。

技術資料：

1. 顏色：白色或指定淺色系
2. 固成份：57 ± 1 %
3. 比重：1.28~1.32。
4. 標準塗佈量：單層濕膜 0.5mm 約 1.4 m²/kg (乾膜約 0.3mm)
5. 塗裝間隔：建議施作二道以上，以十字交錯施塗，間隔 2~3 小時。
6. 理想膜厚：乾膜設計 0.6mm 以上。20kg 施塗約 4.2 坪(估計值僅供參考)
乾膜 2mm 以上兼具隔熱效果。
7. 施工方法：滾塗、刷塗直接施工。
採噴塗時可添加 5~8% 水，十字噴塗均濕達約 1mm 即可。
8. 儲藏安定性：未開封可保存 12 個月(室內陰涼處)。

施工說明：

1. 新鋪混凝土應預留養護期 28 天以上。
2. 素地前置整理如潔淨度與底塗施作工序的完整性可確保塗層密著強度。
3. 施作表面應徹底清除老化粉化層、油污及其他雜質並清洗之，表面有明顯龜裂、孔隙或銜接縫需修補時，以 KL-680 先行批補填滿乾燥後再行施作。
4. 施工流程請詳閱施工要領說明書。
5. 當溫度低於 5℃ 時，下雨天或表面潮濕不宜施工。
6. 大氣相對濕度 85% 以上或寒流低溫時，乾燥時間會延長。
7. 實際塗佈量會依被塗物的大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
8. 避免眼睛接觸材料，施工時應穿著長袖工作服及戴護目鏡，皮膚接觸材料後，立即用水清洗乾淨。

包裝規格：20Kg/塑膠桶

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

