



G.W. Paints

奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-233

產品名稱：EP 地板漆

產品介紹：由溶劑型環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑，配以耐候、耐化學性顏料精製而成之兩液型地板漆。

產品用途：一般輕工業廠房、倉庫、走道、包裝中心等之防塵地板。

- 產品特性：
1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。
 2. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。
 3. 塗膜堅韌且附著力強。
 4. 耐磨性及電氣絕緣性優良。
 5. 施工方便迅速、經濟。

- 技術資料：
1. 顏色：各色。
 2. 重量：1.1 Kg/L 以上 (混合漆)。
 3. 粘度：75~85KU(混合漆)。
 4. 光澤度：75% 以上 (60°角)。
 5. 乾燥時間：指觸 2 小時以內，堅結 8 小時以內，完全硬化 7 天。
 6. 塗裝間隔：最少 6 小時以上，最多 3 天以內(25°C)。
 7. 標準塗佈量：0.15~0.25 Kg/m²。
 8. 混合比：主劑：硬化劑 = 6：1 (重量比)。
 9. 調薄劑：地板漆溶劑。
 10. 調薄劑用量：0~20% (不含清洗工具用)。
 11. 可使用時間：6 小時 (混合漆 25°C)。
 12. 適用底漆：KL-205 水泥面滲透底塗 (一般用)
KL-203 水性防潮底漆 (潮濕面用)。
 13. 儲藏安定性：正常情況下，至少半年。
 14. 施工方法：刷塗、滾塗、無氣噴塗。

- 施工說明：
1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85% 以上時，避免施工。
 2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
 3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
 4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
 5. 【底漆塗佈】使用建議之底漆(二液型)，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
 6. 【面漆塗佈】產品為二液型，使用前必須將主劑充分攪拌均勻後，將硬化劑依規定比例緩緩倒入主劑中，攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 6 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明。

