



G.W. Paints

# 奇麟科技工業股份有限公司

KINGIN TECHNICAL INDUSTRIAL CO., LTD

桃園市楊梅區高獅路813巷6號(幼獅工業區) TEL:(03)496-6000 FAX:(03)496-7080

產品編號：KL-424

產品名稱：變性環氧樹脂漆

產品介紹：由變性環氧樹脂及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高興能防銹底漆

產品用途：適用船舶、橋梁、貯槽、工廠設施等鋼鐵構造物用之長期防銹塗料

- 產品特性：
1. 漆膜堅硬而柔韌，附著力極強
  2. 耐海水性及防銹性能優異
  3. 耐磨損性優異
  4. 耐油性及耐藥性佳
  5. 耐紫外線滲透性優良
  6. 符合 JHS-P-8、JHS-P-11 標準

- 技術資料：
1. 光澤度：平光。
  2. 顏色：灰色、棕色。
  3. 黏度：80~95KU(25°C)。
  4. 遮蓋力：8 m<sup>2</sup>/L 以上。
  5. 重量：1.4 kg/L 以上。
  6. 乾燥時間：指觸 30 分鐘以內(25°C)，堅結 8 小時以內(25°C)。
  7. 塗裝間隔：16 小時以上(25°C)。
  8. 適用面漆：安步面漆、氯化橡膠面漆、聚胺基甲酸樹脂面漆(優利面漆)。
  9. 理論塗佈量：20 m<sup>2</sup>/Gal(在濕膜 180 μm(Micron),乾膜 90 μm(Micron)時)。
  10. 總不揮發物：70%以上。
  11. 調薄劑：5~10%(視使用工具而定)。
  12. 貯藏安定性：正常情況下，至少一年。
  13. 塗裝方法：刷塗，無氣噴塗。

- 施工說明：
1. 表面潮濕或大氣相對濕度 85%以上時，避免施工。
  2. 本產品為易燃化學品應避免火燭、皮膚接觸、密閉作業。
  3. 實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境塗裝方法等因素而改變。
  4. 【表面處理】被塗物表面之油脂，灰泥及其他附著異物須清除乾淨，方可施工。
  5. 【底漆塗佈】產品為二液型，使用前必須充分攪拌均勻，必要時可酌加調薄劑，塗裝間隔 16 小時以上，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。
  6. 【面漆塗佈】使用建議之面漆，依被塗物之形狀、大小選擇施工方式(刷塗、滾塗、噴塗)，每道塗佈量依工程規範或建議之用量。

備註：以上所列數據僅供參考，非正式證明

